Hạt nhựa HDPE PE HD 10500 FE

SIBUR (ZapSibNeftekhim, Nga) · HDPE thổi màng mỏng

Mô tả

HDPE đồng trùng hợp hexene, phân tử lượng cao, phân bố khối lượng phân tử rộng. Dễ gia công, bóng màng ổn định; màng thổi cứng, bền kéo và dai, phù hợp màng mỏng.

Thông tin chung

Nhà sản xuất	ZapSibNeftekhim LLC (Tập đoàn SIBUR) – Tobolsk, Nga
Dạng	Hạt (pellets), bao 25 kg
Ứng dụng	Màng mỏng đa dụng · Túi xốp, túi siêu thị · Túi lót · Màng nhiều lớp

Tính chất điển hình

Chỉ tiêu	Phương pháp	Giá trị	Đơn vị
Chỉ số chảy MFR (190°C / 21,6 kg)	ISO 1133-1	10	g/10 phút
Tỷ trọng	ISO 1183	0,950	g/cm³
Tính chất màng 15 µm (tỷ lệ thổi BUR 5, chiều cao cổ 8D)			
Độ bền kéo khi đứt (MD / TD)	ISO 527-1	65 / 57	MPa
Độ bền kéo tại điểm chảy (MD / TD)	ISO 527-1	32 / 29	MPa
Độ giãn dài khi đứt (MD / TD)	ISO 527-1	400 / 450	%
Va đập phi tiêu (Dart)	ASTM D1709	150	g
Độ bền xé (23°C)	ASTM D1922	8	g/25 µm

Bảo quản & quy cách

Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt. Đóng bao 25 kg, xếp pallet.

Các giá trị trên là giá trị điển hình tổng hợp từ tài liệu của nhà sản xuất, không phải tiêu chuẩn kỹ thuật cam kết. Tài liệu gốc và COA theo lô được LIMICO cung cấp khi khách hàng yêu cầu.