Hạt nhựa LLDPE 2018.AY

ExxonMobil Chemical · LLDPE butene (C4) thổi màng

Mô tả

LLDPE đồng trùng hợp butene (C4) dùng cho thổi màng và đùn màng. Chỉ số chảy khoảng 2,0 g/10 phút, tỷ trọng 0,918 g/cm³. Hàm lượng gel (khuyết tật quang học OCS) được kiểm soát thấp, cho màng đều và sạch. Có thể dùng một mình hoặc phối với LDPE, HDPE.

Thông tin chung

Nhà sản xuất	ExxonMobil Chemical (xuất hàng từ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương)
Loại nhựa	LLDPE, comonomer butene (C4)
Dạng	Hạt (pellets)
Ứng dụng	Màng thổi đa dụng · Túi đựng hàng · Màng đóng gói · Phối trộn với LDPE/HDPE

Chỉ tiêu chất lượng

Chỉ tiêu	Khoảng quy định	Giá trị điển hình	Đơn vị
Chỉ số chảy MI (I2, 190°C / 2,16 kg)	1,7 – 2,3	2,0	g/10 phút
Tỷ trọng	0,916 – 0,921	0,918	g/cm³
Tổng diện tích khuyết tật OCS (gel)	≤ 30	9 – 13	ppm

Phương pháp thử theo quy trình của ExxonMobil. Giá trị điển hình tổng hợp từ kết quả kiểm tra các lô hàng thực tế.

Bảo quản & quy cách

Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt. Đóng bao 25 kg (theo lô hàng).

Các giá trị trên chỉ để tham khảo, không phải tiêu chuẩn kỹ thuật cam kết. Chứng nhận phân tích (COA) theo từng lô được LIMICO cung cấp riêng khi khách hàng mua hàng.